

INSTRUKCJA STOSOWANIA



FOLII [NA PAPIEROWYM PODŁOŻU]

TEXTRANS ST/S i ST/L

DO PRZENOSZENIA WYDRUKÓW WYKONANYCH W KOLOROWYCH
DRUKARKACH / KOPIARKACH LASEROWYCH NA BIAŁE I JASNE TKANINY

ZASTOSOWANIE:

Folia na podłożu papierowym do przenoszenia na białe lub jasne tekstylnie bawełniane wydruków wykonanych w drukarkach/kopiarkach laserowych. Uwaga: nie stosować do tkanin bardzo rozciągliwych.

DRUKOWANIE:

Drukowanie wykonuje się **lewo-czytelnie [wydruk lustrzany]** po tej stronie, na której na krawędzi naklejony jest pasek papieru, z nadrukiem informującym, że jest to strona do przeznaczona do zadrukowania. **Naklejony pasek wskazuje także, którą krawędzią należy materiał wprowadzić do urządzenia oraz zabezpiecza delikatną folię ink jet przed oderwaniem od papieru nośnego w chwili wprowadzania jej do drukarki/kopiarki.** W każdym opakowaniu z Textrans'em jest ponadto umieszczony arkusz informujący o powyższym i o konieczności zapoznania się z instrukcją [tekst niemiecki lub angielski].

Jeśli materiał zablokuje się w zespole utrwalającym!

Jeśli wystąpi taki problem, należy bezwzględnie postępować w sposób następujący: pamiętając o tym, że zespół utrwalający ma bardzo wysoką temperaturę, trzeba z niego jak najszybciej usunąć resztki drukowanego materiału **[niebezpieczeństwo zapalenia się!]**. Należy się przy tym posługiwać instrukcją drukarki/kopiarki i nie wolno używać mechanicznych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić zespoły maszyny.

Po usunięciu materiału blokującego urządzenie, zaleca się przepuszczenie przez nie 5-10 arkuszy normalnego papieru. Wskazane jest przy tym, aby do próbnego wydruku wprowadzić fragment tekstu lub rysunek, co umożliwi ostateczne oczyszczenie walców prowadzących i przygotuje bezproblemowe wykorzystanie drukarki / kopiarki w dalszej pracy.

Uwaga!

Nie należy stosować **Textrans'u ST** w maszynach o bardzo wysokiej temperaturze utrwalania - **powyżej 160-165°C** [np. Canon CLC / iRC 3200 / 3220]. Do maszyn o wysokich temperaturach utrwalania obrazu zaleca się stosowanie **Textrans'u HT**.

PRZYGOTOWANIE I WPRASOWANIE

Przemysłową prasę termiczną rozgrzewa się do temperatury pomiędzy 150 a 160°C [zalecane: 160°C]. **Nie gwarantuje się właściwych wyników wprasowania przy użyciu żelazek stosowanych w gospodarstwach domowych.**

Taśma z informacją o stronie do nadruku, naklejona na krawędzi arkusza, ułatwia także zdejmowanie papieru nośnego (po wprasowaniu wydruku w tkaninę), zwłaszcza, gdy ma być on zdjęty <na gorąco>.

Jeśli Państwo przycinają wydruk do wymaganego formatu, prosimy pamiętać o konieczności pozostawienia 5-cio milimetrowego, niezadrukowanego marginesu.

Przygotowany wydruk kładzie się na tkaninie pozbawionej fałd i załamań, wydrukiem skierowanym do niej.

Wydruk na tkaninę przenosi się w prasie, przy średnim docisku, przez ok. 30 sek.

Mogą Państwo także zdecydować, czy przeniesiony obraz ma mieć powierzchnię błyszczącą, czy też satynowaną.

A: powierzchnia satynowana: papier zdejmuje się natychmiast po wprasowaniu [na gorąco].
B: powierzchnia błyszcząca: pozostawia się przetransferowany na tkaninę materiał do całkowitego wystygnięcia, po czym zdejmuje się papier nośny.

Zmienił Państwo zdanie i po otrzymaniu błyszczącego transferu chciałoby Państwo, aby przeniesiony wydruk był satynowy. **Nie stanowi to problemu.** Należy powtórnie włożyć tkaninę ponownie do rozgrzanej prasy [po przykryciu wyrobu silikonowym papierem nośnym lub nisko-gramaturowym papierem przekładkowym]. Po kilku sekundach grzania i docisku oraz po zdjęciu papieru z wprasowanego rysunku, otrzymują Państwo powierzchnię satynową (jak w p. A).

PRANIE:

Wyrób z wprasowanym rysunkiem odwraca się na lewą stronę i pierze w maksymalnej temperaturze +40°C. Nie stosuje się wybielaczy, prania chemicznego oraz wirowania.

PRASOWANIE:

Po praniu wyrób prasuje się, osłaniając wprasowany rysunek papierem [np. ksero] .

BEZPIECZEŃSTWO:

Należy stosować się do zaleceń bezpieczeństwa podanych przez producenta prasy termicznej oraz wskazówek technicznych producenta drukarki. Dzieci mogą wykonywać transfer rysunków na tkaniny **wyłącznie pod opieką osób dorosłych.**

Gwarantujemy zawsze tę samą jakość i właściwości naszych produktów dostarczanych za pośrednictwem autoryzowanych importerów i dystrybutorów. Informacje o tych produktach oraz ich stosowaniu opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy oraz dzisiejszej technologii stosowanej w drukarkach i kopiarkach. Za błędy i uszkodzenia wynikające z błędnego stosowania lub wadliwego użytkowania lub obróbki naszych produktów, stosowanie uszkodzonych urządzeń lub wadliwe ich użycie, nie bierzemy odpowiedzialności.