



FOLEX DIGIPRINT-IG/SISA

Samoprzylepna, w kolorze srebrnym, metalizowana folia do druku w cyfrowych maszynach offsetowych firmy HP Indigo

Samoprzylepna, metalizowana, srebrna, błyszcząca folia poliestrowa pokryta specjalną warstwą umożliwiającą zadrukowywanie w cyfrowych maszynach offsetowych firmy Indigo. Jest przeznaczona do wykonania etykiet, plakatów reklamowych, odbijających światło szyldów, naklejek, okładek książkowych i wielu innych zastosowań.

Charakterystyka

- Doskonale przywieranie nadrukowanego barwnika
- Proste składowanie
- Doskonała stabilność wymiarowa
- Oficjalnie polecana do stosowania przez HP Indigo Test Centres
- Wytrzymała na rozrywanie
- Powtarzalność wyników druku / kolorystyki
- Nieograniczona trwałość wydruków
- Do małych i wielkich nakładów
- Warstwa dostosowująca do nadruku barwnikami HP Indigo ElectroInk
- Wodoodporność



Wykończenie powierzchni

- Kolor srebra

Specyfikacja

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Powłoka po stronie do druku | Do płynnych tonerów HP Indigo. |
| • Strona do nadruku | W kolorze srebrnym, metalizowana. |
| • Strona przeciwna | Klej akrylowy osłonięty pap. silikonowym |
| • Materiał podłoża | Folia poliestrowa |
| • Format arkusza | SRA3 [320 x 450 mm] |
| • Grubości folii | 0.050 mm |
| • Łączna grubość | 0,148 mm |
| • Zawartość opakowań | 200 ark. SRA3 |

Arkusz techniczny produktu – d.c.

06663.050.84500

Kompatybilność

- Folia nie jest przystosowana do suchych tonerów stosowanych w maszynach Xeikon i Kodak (Nexpress)
- Folia jest przystosowana do maszyn HP Indigo i maszyn o takiej samej konstrukcji

Drukowanie

- W pomieszczeniach maszyn zaleca się utrzymywanie temperatury w granicach 15-25⁰C oraz wilg. względnej powietrza 30-60%.
- Temperaturę i wilgotność folii należy dostosować do warunków w pomieszczeniach roboczych przez min. 24 godziny.
- Przed drukiem nie jest potrzebna wstępna obróbka folii.
- W celu właściwego wprowadzenia folii do maszyny należy stosować się do instrukcji producenta maszyny oraz wskazówek umieszczonych w opakowaniu folii.
- Produkt należy chronić przed pozostawianiem na nim odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej powietrza 30-60%.
- Czas składowania – 1 rok od daty dostawy (w zamkniętych opakowaniach przy zachowaniu temperatury i wilgotności – jak w punkcie poprzednim). Po tym terminie mogą się pogorszyć właściwości zadruku folii oraz właściwości kleju.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
06663.050.84500	0,050	SRA3	200