

## PRZEZROCZYSTEJ FOLII PRZYLEPNEJ WINDOW TACK CL ES

WINDOW TACK CL ES jest samoprzylepną, przezroczystą folią poliestrową przeznaczoną do zadrukowywania barwnikami solwentowymi. Można ją naklejać na gładkie powierzchnie, takie jak szkło, płyty akrylowe, plansze w punktach sprzedaży (POS) i in. Zaleca się naklejanie folii <na mokro> stosując roztwór wody z dodatkiem niewielkiej ilości płynu zwilżającego.

### **Środki dodatkowe:**

Rakiel o miękkich krawędziach z tworzywa sztucznego, zmywak z pilśni, tekstylna ściereczka lub włóknina.

Wiaderko z wodą o temp. 18-25°C z dodatkiem kilku kropel np. środka do płukania naczyń lub 3-4 kropli płynnego mydła (na litr płynu). Roztwór należy lekko wymieszać unikając silnego spienienia.

Roztwór należy przelać do małego pojemnika z rozpylaczem, jakie się stosuje np. do oprysków roślin doniczkowych.

Wydrukowane na folii Window Tack użytki przycina się do potrzebnego kształtu i kładzie się stroną zadrukowaną do gładkiego (czystego) podłoża. Folię osłaniającą klej zdejmuje się całkowicie.

### **Ostateczne zamocowanie:**

Płytę (akryl lub inną) przeznaczoną na podłoże wydruku kładzie się na płaskim stole, nawilża obficie i równomiernie, poczym pozycjonuje się na niej użytki skierowane klejem do mokrego podłoża. Umożliwia to dokładne ich rozmieszczenie.

Raklem lub pilśniowym zmywakiem – silnie dociskając od środka folii do jej krawędzi – usuwa się nadmiar natryskanego roztworu.

Roztwór wyciśnięty poza krawędzie zbiera się tekstylną ściereczką.

Nawilżony klej może chwilowo lekko zmętnieć. Lecz po całkowitym wysuszeniu stanie się ponownie całkowicie klarowny i przezroczysty. Suszenie (w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu roboczym) może potrwać do kilku godzin.

Ponowne zdjęcie naklejonej folii jest możliwe. Należy delikatnie podważyć jedno z jej naroży i ostrożnie ściągnąć folię z podłoża. Jeśli silnie do niego przywiera, można skierować na nią nawiew suszarki do włosów (średnia temperatura) i ułatwić w ten sposób zdjęcie folii. Pozostałe na podłożu resztki kleju zmywa się płynem do mycia szyb.